

## Tierrafino Finish sisustuslaasti

<b>Tuotekuvaus</b>	Tierrafino Finish on värillinen sisustuslaasti, joka koostuu hiekasta ja savesta. Savi on sideaineena laastissa. Finish sisustuslaasti on hengittävä ja tasaa ilmankosteutta. Se on luonnollisesti antistaattinen. Pinta on helppo puhdistaa ja korjata. Sisustuslaastin joukkoon voidaan lisätä Tierrafino tehosteita, kuten helmiäistä ja olkea.
<b>Värit</b>	Kahdeksan perusväriä: Dover valkoinen, Delphi valkoinen, Roman okra, Nassau oranssi, Djenné punainen, Ayers Rock punainen, Iquitos vihreä ja Gomera harmaa. Kaikkia värejä voidaan sekoittaa keskenään. Sisustuslaasti on mahdollista pigmentoida myös erikoisväreihin.
<b>Ominaisuudet</b>	Hengittävä, lämpöä ja kosteutta tasaava, varastoi lämpöä, vähentää kaikkua. Ei sovellu pinnoille, jotka ovat alttiina vedelle. Ulkona ei sovi paikkoihin, joille voi sataa. Tierrafino Finish on värinpitävä. Kovuudeltaan kalkkilaastin tasoa. Ylijäämät voi laittaa maahan/kompostiin, koska se on luonnontuote.
<b>Alustat</b>	Alustan tulee olla painoa kestävä ja jatkuvasti täysin kuiva, pölytön, rasvaton ja kiinteä. Alustan tulee olla riittävän karkea, jotta Finish sisustuslaasti voi tarttua siihen mekaanisesti. Poistetaan entiset maalikerrokset.
<b>Käyttöolosuhteet</b>	Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C.
<b>Sekoitus</b>	Lisää 3,5-4 kg Finish sisustuslaastia 1 litraan vettä.
<b>Asennus</b>	Lisää 3,5–4 kg Finish sisustuslaastia 1 litraan vettä ja sekoita hyvin. Vielä paremman työstettävyyden saa, kun sekoittaa massan uudelleen tunnin kuluessa. Kostuta imukykyiset pohjat. Se helpottaa sisustuslaastin asentamista, jolloin laasti ei kuivu liian nopeasti. Kostutusta ei tarvitse, jos pohja on käsitelty Tierrafino contact pohjustusaineella. Asenna Finish sisustuslaastia ulkokulmiin ohuesti.
<b>Vaihtoehto1: Karkea pinta</b>	Asenna 3 mm kerros Finish sisustuslaastia. Anna veden kiillon kuivua pinnalta pois ja kun noin 1 mm pinnasta on vielä työstettävissä (riippuen ilman kosteudesta ja lämpötilasta 10 min–4 tuntia), muotoile/tasoita pinta kostutetulla sienellä pyörivillä liikkeillä. Tämä muotoilee ja sulkee pinnan.

## Tierrafino Finish sisustuslaasti

### Vaihtoehto 2:

Sileä pinta

Asenna 3 mm kerros Finish sisustuslaastia. Anna veden kiillon kuivua pinnalta pois ja kun noin 1 mm pinnasta on vielä työstettävissä (riippuen ilman kosteudesta ja lämpötilasta 10 min– 4 tuntia), muotoile/tasoita pinta kostutetulla sienellä pyörivillä liikkeillä. Tiivistä sitten pinta muovilastalla sileäksi ja paina hiekka pohjaan.

### Viimeistely

Kun laasti on vielä kostea, se pyyhitään huolellisesti kostutetulla sienellä. Tämä nostaa näkyviin yksittäiset hiekkajyvät. Sen jälkeen pinta pyyhitään käsin tapettiharjalla. Se tekee pinnasta käytössä pyyhkimisenkestävän. Toista tarvittaessa. Pintaa voidaan vahvistaa kostuttamalla sieni veteen, johon lisätty Tierrafino fix käsittelyainetta.

### Menekki

Karkea pinta: 2 mm vahvuinen, 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
Sileä pinta: 3 mm vahvuinen, 5 kg/m<sup>2</sup>

### Kuivumisaika

Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) Finish laasti kuivuu 4 tunnin ja 4 päivän välillä. Kuivumiselle hankalissa olosuhteissa kuivataan laasti nopeasti lämmittimellä. Erotan muista laasteista, Tierrafino Finish voi kuivua nopeasti. Laastin kuivumista voidaan nopeuttaa lämmittimellä. Jos siinä on propelli, pidä lämmitin ainakin 2 m etäisyydellä seinästä.

### Ohennusaine

Vesi.

### Käyttöaika

Kuiva tai märkä laasti voidaan säilyttää. Kuivunut laasti seinällä tai astiassa voidaan sekoittaa uudestaan veteen. Ylijäämän voi heittää maahan/kompostoida. Jos Finish laastiin on sekoitettu mukaan olkea, se pitää käyttää viikossa.

### Koostumus

Hiekka ja savi. Ei sisällä sideaineita. Luonnon pigmenteistä johtuen voi eri erien välillä olla eroja värisävyissä.

### Työturvallisuus

Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattopinnoille levitettäessä suojaa silmät turvalaseilla.

### Varastointi

Kuivassa

**Tierrafino Finish sisustuslaasti****Pakkaukset** 25 kg säkeissä**Tekniset tiedot**

Raaka-aineet	Hiekka ja savi
Lämpöjohtavuus	0.91 W/mk
Tiheys	1600 kg/m <sup>3</sup>
Kutistuma	3.1%
Raekoko	0 – 1.5 mm
Lämmön säteilykapasiteetti	1.85 W/m <sup>2</sup> hK
Ominaislämpökapasiteetti	1 kJ/kgK
Kosteuden leviämisen vastustuskyky	8 – 10
Puristuslujuus	1.02 N/mm <sup>2</sup>
Tasapainokosteus	2.5 – 4.5%

**Taulukko alustoista** Katso taulukko sivulla 4.**Valmistaja** Tierrafino B.V.**Maahantuoja** Decos Oy, Petikontie 6, 01720 Vantaa**Huomautus** Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti, Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.

Alusta	Esivalmistelu 1	Esivalmistelu 2	Finish: 1-2 kerrosta
Betoni, sileät tiilet	Puhdista, levitä <b>Contact</b> pohjustusainetta	10 mm <b>Base</b> muotoilu-laastia	1 x 3 mm
Mineraali-, kipsilevyt	Puhdista, asenna verkko saumoihin ja täytä saumat. Levitä <b>Contact</b> pohjustusaine	5 mm <b>Base</b> muotoilu-laastia tai 2 kerrosta <b>Finish</b> sisustuslaastia	2 x 1.5 mm
Uusi kipsi-, kalkki- tai kalkki/sementti laastit	Jätä jokaista 1 mm kerrosta kohden kuivumisaikaa 1.5 päivää	Levitä <b>Contact</b> pohjustusaine	1 x 3 mm
Muuri, ruoko-, punos-, täyteaine-, metallivahvisteiset pohjat	Puhdista hyvin	Levitä 10-15 mm <b>Base</b> muotoilulaastia kerran tai kaksi	1 x 3 mm
Savitiilet	Levitä ainakin 5 mm <b>Base</b> muotoilulaastia		1 x 3 mm
Savilevyt	Asenna vahvisteeksi verkko ylimmälle kolmannekselle		1 x 3 mm
Karkeat, kuivat ja vanhat laastit ilman sideaineita	Levitä 10-15 mm <b>Base</b> muotoilulaastia kerran tai kahdesti		1 x 3 mm
Kalkki- ja kipsimaali	Poista perusteellisesti	Levitä <b>Contact</b> pohjustusaine	1 x 3 mm
Irronnut laasti	Poista perusteellisesti, levitä <b>Contact</b> pohjustusaine	Levitä 10 mm <b>Base</b> muotoilulaastia	1 x 3 mm