

TIERRAFINO - Stone tadelakt asennusohje

TUOTEKUVAUS

Tierrafino Stone on aitoa marokkolaista kalkkilaastia.

ALUSTAT JA POHJUSTUS

Kaikilla Tadelaktille soveltuvilla alustoilla on samat kriteerit: kova, karhea, joustamaton ja imukyinen. Koska Tadelakt ei sisällä liimaa se kiinnittyy mekaanisesti. Karhea alusta toimii mekaanisena lukkona. Puhdista aina alusta hyvin rasvasta ja muusta liasta. Alustan on oltava imukykyinen. Liian imukykyinen alusta voidaan pohjustaa Tierrafino Fix primerilla. Kalkkilaastista tulee lujempaa mitä hitaammin se kuivuu. Pidä tila asennuksen aikana viileänä ja tasalämpöisenä.

ASENNUSOLOSUHTEET

Lämpötilan oltava min. +5°C. Estä liiallinen ilmanvaihto. Pidä tila viileänä ja tasalämpöisenä jotta laasti ei kuivu liian nopeasti huoneti-laanpäin.

TYÖVÄLINEET

Sekoitusastia, sekoitin, vedensumutin, metallilasta, muovilasta, puuhierrin, pensseli, kiillotuskivi, kiillotuskangas ja muovipusseja.

VEDENLISÄYS JA SEKOITUS

Tierrafino Stone on kuivajauheena muoviastiassa. On mahdollista lisätä vesi ja aloittaa asennus heti mutta suosittelemme ehdottomasti seuraavaa: Lisää n.6 l vettä 12,5 kg astiaan ja sulje astia. Tässä vaiheessa ei tarvitse sekoittaa. Aukaise astia 72h päästä ja kaada kuivahko laasti sekoitusastiaan. Lisää hiukan vettä ja sekoita laasti pastamaiseksi. Kun vesi on lisätty Tierrafino Stone tulee käyttää 2 kk kuluessa.

ALUSTAN KOSTUTUS

Kaikki alustat tulee kostuttaa juuri ennen laastin levitystä. Kostutus parantaa tartuntaa ja mahdollistaa siten paremman pinnan aikaansaamisen.

LAASTIN LEVITYS

Asenna laastikerros tasaisesti n.4-5 mm paksuisesti. Anna kuivua riittävästi jotta laasti kiinnittyisi alustaan. Kuivumisaikaan vaikuttavat alustan imukyky, laastiin sekoitettu vesimäärä sekä ilmankosteus. Kuivumisaikaa ei voida tarkalleen määrittää vaan sen oppii vain kokemuksen kautta.

MUOTOILU

Kun pinnasta on vielä työstettävissä 1-2 mm, tasoita ja muotoile koko pinta kostutetulla puuhiertimellä pyörivin liikkein. Jos hiertäminen tapahtuu liian aikaisin voi mekaaninen lukkiutuminen vaurioitua.

TASOITUS JA TIIVISTÄMINEN

Kun laasti on kuivahtanut, voidaan pintaa tasoittaa ja tiivistää metalli- ja/tai muovilastalla. Tarvitaan jonkin verran voimaa, jotta kuivahko laastin pinta tiivistyy ja hienoin ainesosa saadaan pintaan. Tämä ns. Tadelaktin "rasva" on tärkeä ainesosa, jotta saadaan mahdollisimman sileä ja kiiltävä pinta.



Tadelakt kiillotuskiviä



Tierrafino Stone sekoitus



Pohjan kostuttaminen vedellä



Tierrafino Stone levitys



Tierrafino Stone tiivistäminen

KIILLOITUS 1

Kun Tierrafino Stone on kuivunut riittävästi ja sen pinta on saatu kiiltäväksi, annetaan sen kuivua 6 - 24h. Seuraavaksi kiillotetaan Tadelakt kiillotuskivellä käyttäen saippua suhteessa 1 osa saippuaa ja 50 osaa vettä. Jos kiillotus saippuavedellä tehdään liian aikaisin se voi rikkoa pinnan. Levitä saippuavesi pensselillä tasaisesti. Älä anna saippuaveden valua noroina pintaa pitkin. Kiillota kiillotuskivellä pienin pyörivin liikkein. Huolehdi että kiillotuskiven ja pinnan välissä on kokoajan saippuavettä. Kiillotuskiven jälkeen kiillota pinta muovipussilla. Kalkki reagoi saippuaveden kanssa ja tekee Tadelaktin vedenpitäväksi.

KIILLOITUS 2

Niin kauan kun Tierrafino Stone on vielä kostean laastin sävyinen voi sitä tiivistää saippuavedellä ja kiillotuskivellä. Kylpytiloissa ja muissa vedelle alttiissa paikoissa on saippuavesikäsitteilyä tehtävä 5 kertaa.

JÄLKIHOITO

6 viikon jälkeen levitä saippuavesi pinnalle ja kiillota pehmeällä kankaalla kuivaksi. Älä käytä voimakkaita pesuaineita Tadelaktin puhdistukseen. Käytä aina Tierrafino Tadelakt saippuaa niin ylläpidät puhtauden lisäksi myös vedenpitävyyttä.

KÄYTTÖÖNOTTO

Suihkutilat noin viikon kuluttua. Noin 6 kuukauden kuluttua Tierrafino Stone Tadelakt on kokonaan kuivunut ja kovettunut.

MENEKKI

n.4-5kg/m².

KOOSTUMUS

Kalkki.

TURVAOHJEITA

Vältettävä silmien ja limakalvojen altistumista kalkille.

VARASTOINTI

Hyvin suljetussa astiassa ja kuivassa.

PAKKAUSKOKO

12,5kg astia.

ASENNUSVIDEO:

http://www.tierrafino.com/application_video_tadelakt

VALMISTAJA

TIERRAFINO BV



Tadelakt kiillotusta kivellä



Tadelakt tiivistämistä muovilastalla



Tadelakt saippuan imeyttämistä



Valmis Tadelakt pintaa

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Tierrafino BV äärimmäisen huolellisesti. Tierrafino BV ja Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.