

RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE SPACCANTE

TUOTEKUVAUS:

Terra Nostra on perinteinen hieno kalkkilaasti sisätilojen viimeistelyyn. Kunnianhimoisen Spaccante tekniikka sopii kokeneelle kädentaitajalle. Tuloksena on antiikkisen näköinen erittäin koristeellinen aidosti halkeileva stuccolaastipinta.

POHJA JA ESIKÄSITTELY

Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tarvittaessa primerointi tehdään kaksi kertaa. Litralta Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m² sileää pintaa. Avaa primer astia ja sekoita n. 5 - 10% vettä ja huolellisesti. Primeri on väriltään valkoinen. Levitä Decor Fondo primer penselillä tai telalla. Anna kuivua 12-24h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly. Levitä huolellisesti 2 kerrosta Transparente Spaccante primeria telalla ja anna pinnan kuivua 24 tuntia.

1. KERROKSEN LEVITYS STUCCOLASTALLA

Levitä 2 mm paksuinen tasainen kerros valkoista **Terra Nostra 1 Mano** stuccolaastia teräslastalla huolellisesti ja painamatta. Anna pinnan kuivua vuorokauden.

VÄLIHIONTA

Tee välihiointa hienolla (180-240) hiekkapaperilla. Huolehdi pölynpoistosta. Hio pinta hiekkapaperilla kunnes se on tasainen.

SEKOITUS

Sekoita huolellisesti valmiiseen Terra Nostra laastiin pigmenttipasta. Pinnoite on vesiohenteinen.

2. KERROKSEN LEVITYS STUCCOLASTALLA

Levitä pintaan ohut kerros värillistä Terra Nostra stuccolaastia, mikä osittain peittää pinnan raot ja halkeamat. Tiivistä stuccolastalla kiiltäväksi ja anna kuivua.

VIIMEISTELY EFEKTIVAHALLA

Levitä pinnalle stuccolastalla tai sienellä värillistä Cera D'Arte Cangiate vaha. Annan vahan kuivua hetken aikaa, jonka jälkeen kiillota vaha. Kuivumisaika on 6 - 12 h.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.

PAKKAUSKOOT

Decor Fondo 0,75L / 2,5L / 4L ja 15L astia.

Terra Nostra 1 Mano 4 L ja 15 L astia.

Terra Nostra 4 L ja 15 L astia.

TN väriaine 0,02 l/ 0,04L/ 0,2L ja 0,75L astia.

Cera D'Arte Cangiate vaha 0,75 L.

TYÖVÄLINEET

Pensseli, tela, sekoitin ja stuccolasta.

RIITTOISUUS

4 litralta valkoista Terra Nostra 1 Mano stuccolaastia käsittelee n. 5-8 m² (2 krs) ja 15 litralta 20 -25 m² (2 krs).

4 litralta värillistä Terra Nostra stuccolaastia käsittelee n.15 -20 m² (2 krs) ja 15 litralta n. 70 -80 m² (2 krs).

VALMISTAJA

Rivedil Italia.

ASENNUSVIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=kq7ZFwBAhPg>



1. Pohjustus Décor Fondo primerilla



2. pohjustus Spaccante-primerilla



Terra Nostra 1. Manon levitys stuccolastalla



Välihiointa



2. kerroksen levitys stuccolastalla



Viimeistely efektivaalla



Tämän käyttöohjeen on koontanut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.