



FORCE LAKKA TEKNINEN TUOTEKORTTI



Tuotekuvaus

1-komponenttinen, akryylihartsipohjainen lakka, jolla on erinomaiset laatuominaisuudet, kuten säänkestokyky ja mekaanisen kulutuksen kesto. Tarttuu hyvin työstettävälle pinnalle. Ei muuta maalattujen pintojen sävyä. Kestää mietoja puhdistusaineita. Saatavilla on kolme kiiltovaihtoehtoa: kiiltävä, satiini ja matta. Soveltuu ulko- ja sisätiloihin.

Käyttötarkoitus

Sopii erilaisten rakenteiden pinnoille, kuten tiilille, betonille, betonilattioille sekä pinnoille, jotka on käsitelty mikrosementillä. Voidaan käyttää myös maalatuille pinnoille, sopivan esikäsitteilyn jälkeen. Soveltuu seinä- ja lattiapinnoille, ulko- ja sisätiloissa.

Värisävyt

Kirkas, ei-kellastuva lakka

Tuotteen ominaisuudet

UV suojattu (Hals)
Ei kellastuva
Vesiliukoinen
Kiiltävä, Satiini ja matta vaihtoehdot
Kirkas
Ei muuta maalattujen pintojen värisävyä
Hyvä säänkesto
Hyvä mekaanisen kulutuksen kesto
Kestää mietoja puhdistusaineita
Hyvä tarttuvuus
Helppo asentaa
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Yhdenmukaistettu direktiivin 2004/42 / EC mukaan

Tekniset tiedot

Sideaine: Erittäin tehokas, synteettinen hartsii.
VOC: 100gr / lt (ohennettu - käyttövalmis).
Ominaispaino: 1,03 ± 0,01g/ml (ISO 2811)
Viskositeetti: 40 - 50 sec, 250 C (Flow Cup 4 DIN 52311)
pH: 8.0±0.2

Asennusolosuhteet

Huonelämpötilan tulee olla asennuksen aikana 12C - 30C ja ilman suhteellisen kosteuden max. 80%.

Pinnan esikäsitteily

Pohjapinnan tulee olla täysin kuiva. Käytettäessä Deco-Cire mikrosementin suoja-aineena, anna Deco-Cire laastin kuivua vähintään 4 vuorokautta ennen lakkausta.

Ohennus

Tuote on käyttövalmis. Uusien pintojen kohdalla suositellaan ensimmäistä käsittelykertaa varten ohentamaan vedellä 5-10 % tilavuusprosenttia. Ohennus uudelle pinnalle voidaan tehdä seuraavasti: 1. krs ohenna 10 % vettä, 2. krs ohenna 5% vettä ja 3. krs käytä materiaali ohentamattomana.



FORCE LAKKA TEKNINEN TUOTEKORTTI



Asennus

Tuote levitetään telalla tai siveltimellä 2-3 kerrosta. Muista jättää ainakin 3 tuntia käsittelykertojen välille.

Kosketuskuiva

1-1,5 tuntia (mainittu aika saattaa vaihdella lämpötilan ja kosteuden mukaan).

Uudelleenkäsittely

Aikaisintaan kolmen tunnin kuluttua (mainittu aika saattaa vaihdella lämpötilan ja kosteuden mukaan).

Täysin kuiva

Materiaali saa lopullisen kovuutensa 14 päivässä. Kahden päivän päästä asennuksesta voidaan ottaa käyttöön, kunhan ei kohdisteta kovaa mekaanista kulutusta

Menekki

14-18 m²/l (mainitut luvut saattavat vaihdella pinnan imukyvyn ja maalaustavan mukaan).

Työvälineiden puhdistus

Välineet puhdistetaan vedellä.

Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja suojassa jäätymiseltä. Pitkäaikaisen varastoinnin aikana tuote tulee säilyttää sisätiloissa, jotta vältetään altistuminen erittäin alhaisille tai korkeille lämpötiloille sekä erittäin kosteille olosuhteille.

DIREKTIIVI 2004/42/EY (VAIHE II), FORCE / Alaluokka: i – Yksikomponenttinen pintalakka. VOC-pitoisuuden raja-arvot = 140 g/l, Käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus = 100 g/l.