



Tuotekuvaus

Vesipohjainen yksikomponenttinen lakka, joka perustuu akryyli- ja polyuretaanihartseihin (uusi hybridi-tekniikka). Näyttää erinomaisen mekaanisen rasituksen kestävyuden säilyttäen sen elastisuuden. Kehittää vahvan tarttuvuuden pinnoille, joissa levitetään. Kestää mietoja puhdistusaineita ja kotitalouden tahroja.

Käyttötarkoitus

Sisä- ja ulkokäyttöön puulattioille, uusille tai jo alkalisilla tai polyuretaanimaaleilla maalatuille pinnoille.

Tuotteen ominaisuudet

- UV-suoja (Hals)
- Ei kellastu
- Vesiliukoinen
- Kiiltävä, satiini ja mattapintainen
- Läpinäkyvä
- Ei muuta maalatun pinnan sävyä
- Erinomainen säänkestävyys
- Erinomainen mekaanisen rasituksen kesto
- Kestää mietoja puhdistusaineita
- Hyvä tarttuvuus
- Helppo levittää
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Yhdenmukaistettu direktiivillä 2004/42 / EY mukaan

Tekniset tiedot

Sideaine: Erittäin tehokas akryyli- ja polyuretaanihartsi.

VOC: 100gr / lt (ohennettu - käyttövalmis).

Ominaispaino: 1,03 ± 0,01g/ml (ISO 2811)

Viskositeetti: 45 - 55 sec, 250 C (Flow Cup 4 DIN 52311) pH: 8.0±0.2

Kiilto:

Kiiltävä

70 - 80 yksikköä 600 ° C: ssa

Satiini

30 - 40 yksikköä 600 ° C: ssa

Matta

15 - 20 yksikköä 600 ° C: ssa

Menekki: 14-18m² / lt (nämä arvot voivat vaihdella pinnan imukyvyn mukaan ja sovellusmenetelmä)

Ohenne: Vesi.

Käyttö: Tuote levitetään siveltimellä, telalla tai pehmeällä lastalla.

Pinnan esikäsittely

Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä, rasvasta, öljyistä jne.

Käytettäessä laastipintojen suoja-aineena, anna laastin kuivua vähintään 4 vuorokautta ennen lakkausta.



ILMA LAKKA TEKNINEN TUOTEKORTTI



Asennusolosuhteet

Huonelämpötilan tulee olla asennuksen aikana 12C - 30C ja ilman suhteellisen kosteuden max. 70%.

Ohennus

Tuote on käyttövalmis. Uusien pintojen kohdalla suositellaan ensimmäistä käsittelykertaa varten ohentamaan vedellä 5-10 % tilavuusprosenttia. Ohennus uudelle pinnalle voidaan tehdä seuraavasti: 1. krs ohenna 10 % vettä, 2. krs ohenna 5% vettä ja 3. krs käytä materiaali ohentamattomana.

Asennus

Tuote levitetään telalla tai siveltimellä 2-3 kerrosta. Muista jättää ainakin 3 tuntia käsittelykertojen välille.

Kosketuskuiva

1-1,5 tuntia (mainittu aika saattaa vaihdella lämpötilan ja kosteuden mukaan).

Uudelleenkäsittely

Aikaisintaan kolmen tunnin kuluttua (mainittu aika saattaa vaihdella lämpötilan ja kosteuden mukaan).

Täysin kuiva

Materiaali saa lopullisen kovuutensa 14 päivässä. Kahden päivän päästä asennuksesta voidaan ottaa käyttöön, kunhan ei kohdisteta kovaa mekaanista kulutusta

Menekki

14-18 m²/l (mainitut luvut saattavat vaihdella pinnan imukyvyyn ja maalaustavan mukaan).

Työvälineiden puhdistus

Välineet puhdistetaan vedellä.

Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja suojassa jäätymiseltä. Pitkäaikaisen varastoinnin aikana tuote tulee säilyttää sisätiloissa, jotta vältetään altistuminen erittäin alhaisille tai korkeille lämpötiloille sekä erittäin kosteille olosuhteille.

DIREKTIIVI 2004/42/EY (VAIHE II), ILMA / alaluokka: i – Yksikomponenttinen pohjustusaine. VOC-pitoisuuden raja-arvot = 140 g/l, Käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus = 100 g/l.

Valmistaja: Berling Paints, Inofyta, Viotia - Location Potamia
Postal Code: 32011 Tel.: +30 22620 31663

Maahantuoja: VMG Stone Oy

VMG Stone Oy
www.deco-cire.fi
deco-cire@deco-cire.fi
Puh. 044 9705031